

TEKNISET OMINAISUUDET

EN_13755	Vedenimukyky	0.10 %
EN_1936	Tiheys	2680 kg/m ³
EN_12372	Taivutusvetolujuus, tuore materiaali	10.1 MPa
EN_12372	Taivutusvetolujuus, materiaali pakkassyklien jälkeen*	10.2 MPa
EN_1926	Puristuslujuus	162 Mpa
EN_14157	Kulutuskestävyys	17 mm
EN_13364	Tapinreiän murtolujuus	2400 N

* 56 jäädytys-sulatussyklin jälkeen (testi suoritettu 2016)

MINERAALIKOOSTUMUS

Plagioklaasi	36.9 Wt %
Kalimaasälpä	26.9 Wt %
Kvartsi	23.1 Wt %
Amfiboli	7.3 Wt %
Biotiitti	4.8 Wt %
Muut	1.0 Wt %