

TEKNISET OMINAISUUDET

EN_13755	Vedenimukyky	0.1 %
EN_1936	Tiheys	2630 kg/m ³
EN_12372	Taivutusvetolujuus, tuore materiaali	11.5 MPa
EN_12372	Taivutusvetolujuus, materiaali pakkassyklien jälkeen*	12.7 MPa
EN_1926	Puristuslujuus	176 MPa
EN_14157	Kulutuskestävyys	16 mm
EN_13364	Tapinreiän murtolujuus	2450 N

* 56 jäädytys-sulatussyklin jälkeen (testi suoritettu 2016)

MINERAALIKOOSTUMUS

Kvartsi 42.4 Wt %

Kalimaasälpä 37.8 Wt %

Plagioklaasi 16.0 Wt %

Biotiitti 2.9 Wt %

Muut 1.0 Wt %
