

## TEKNISET OMINAISUUDET

EN_13755	Vedenimukyky	0.04 %
EN_1936	Tiheys	2990 kg/m <sup>3</sup>
EN_12372	Taivutusvetolujuus, tuore materiaali	23.1 MPa
EN_12372	Taivutusvetolujuus, materiaali pakkassyklien jälkeen*	22.5 MPa
EN_1926	Puristuslujuus	206 MPa
EN_14157	Kulutuskestävyys	15 mm
EN_13364	Tapinreiän murtolujuus	4000 N

\*56 jäädytys-sulatussyklin jälkeen (testi suoritettu 2019)

## MINERAALIKOOSTUMUS

---

Plagioklaasi 51.8 Wt %

Klinopyrokseeni 15.0 Wt %

Ortopyrokseeni 14.4 Wt %

Biotiitti 4.3 Wt %

Ilmeniitti 2.5 Wt %

Magnetiitti 1.9 Wt %

Kalimaasälpä 1.3 Wt %

Kvartsi 1.1 Wt %

Kloriitti 1.0 Wt %

Muut

0.4 Wt %